

1. Descrição Produto

Tipo de produto

Esmalte e camada intermediária de base aquosa, permeável e resistente aos UV's.

Utilização

Apropriada para todos os tipos de componentes de madeira de elevada estabilidade dimensional. (ex. portadas, varandas, fachadas). Para uso interior e exterior.

Características

Muito alta resistência às intempéries;
Elevada elasticidade;
Elevada transparência;
Bom corrimento.

2. Dados técnicos

Base do agente ligante

Acrílico.

Pigmentação

Pigmentos micronizados.

Tonalidades

Pinho, palissander, goldteak.

Densidade

+/- 1,02 g/ml.

Viscosidade

Tixotrópica.

Diluyente

Água.

Estabilidade de armazenamento

12 meses ao fresco mas protegido do frio na embalagem original.



3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação

Pistola

| Tipo | Bico (mm) | Pressão (bar) | Atomizador (bar) |
|---------------|-------------|---------------|------------------|
| Airmix (1) | 0,23 - 0,33 | 50 - 80 | 1,5 - 3,5 |
| Baixa pressão | 1,8 - 2,7 | 2,5 - 3,5 | ./. |

(1) até uma camada húmida de 300 microns

Viscosidade para aplicação

Pronto a utilizar.

Diluir com água para pistola de baixa pressão.

Condições de aplicação

Recomendações:

+/- 20° C, mínimo 50% de humidade relativa do ar;

Agitar antes de utilizar;

Temperatura ambiente e de produto nunca inferior a 10°C.

Gramagem

100 ml / m2, com camada húmida mínima de 100 microns.

Tempo de secagem

(20° C e 50% humidade relativa do ar)

Superficial: 30 minutos;

Ao toque: 1 hora;

Pode ser trabalhado após 4 horas.

Limpeza do material

Limpar de imediato com água após a aplicação.

Se necessário, limpar adicionando um detergente normal.

4. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

Todos os dados reflectem a tecnologia mais recente. Devido à multiplicidade das possibilidades de aplicação e utilização, a compatibilidade e aderência devem ser controladas.

