

PROTEC 5440 OUTDOOR – Garden Furniture and Similar

1. Descrição Produto

Tipo de produto

Acabamento e camada intermediária de base aquosa, pigmentada, resistente aos UV's.

Utilização

Para todos os móveis de jardim.

Características

Alta resistência às intempéries;
Elasticidade muito elevada;
Muito bom corrimento.

2. Dados técnicos

Base do agente ligante

Acrílico.

Pigmentação

Pigmentos micronizados luminosos.

Tonalidades

Pinho, palissander, goldteak. A cor final pode ser influenciada pelo tipo e qualidade da madeira. Controlar tonalidade.

Brilho

Semi-mate.

Densidade

+/- 1,05 g/m.l

Solvente

Água

Estabilidade de armazenamento

12 meses ao fresco mas protegido do frio na embalagem original.



3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação

À pistola:

| Tipo | Bico (mm) | Pressão (bar) | Atomizador (bar) |
|---------------|-------------|---------------|------------------|
| Airmix (1) | 0,23 - 0,33 | 50 - 80 | 1,5 - 3,5 |
| Baixa pressão | 1,8 - 2,7 | 2,5 - 3,5 | ./. |

(1) até uma camada húmida de 300 microns.

Viscosidade para aplicação

Pronto a utilizar.

Para aplicação com baixa pressão, diluir com água.

Condições de aplicação

Recomendações:

- +/- 20° C, mínimo 50% humidade relativa do ar;
- Agitar antes de utilizar.

Gramagem

100 ml / m² em cada aplicação.

Tempo de secagem
(20° C e 50% humidade relativa do ar)

Pode ser trabalhado após 4 horas.

Limpeza do material de aplicação

Limpar de imediato com água após a aplicação.
Se necessário, limpar adicionando um detergente normal.

4. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

Todos os dados reflectem a tecnologia mais recente. Devido à multiplicidade das possibilidades de aplicação e utilização, a compatibilidade e aderência devem ser controladas.

