

PROTEC PRO (PROTEC 470) – White and Colours for Professionals

1. Descrição Produto

Tipo de produto

Acabamento e camada intermediária de base aquosa, permeável ao vapor de água.

Utilização

Apropriada para todos os tipos de componentes de madeira de elevada estabilidade dimensional (janelas, portas).
Para uso interior e exterior.

Características

Elevada resistência à intempérie;
Alta manutenção da fixação da cor ao longo do tempo;
Bom enchimento;
Bom estendimento.

2. Dados técnicos

Base do agente ligante

Acrilato.

Pigmentação

Dióxido de titânio.

Tonalidades

Branca e RAL.

Densidade

+/- 1,13 g/ml.

Viscosidade

Tixotrópica.

Diluyente

Água.

Estabilidade de armazenamento

12 meses em local fresco mas protegido do frio na embalagem original.



3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação

À pistola:

Tipo	Bico (mm)	Pressão (bar)	Atomizador (bar)
Airmix (1)	0,28 - 0,38	50 - 80	1,5 - 3,5

(1) até uma camada húmida de 300 microns

Viscosidade para aplicação

Pronto a utilizar.

Condições de aplicação

Recomendações:

- +/- 20° C, mínimo 50% de humidade relativa do ar;
- Agitar antes de utilizar.

Gramagem

100 ml / m².

Com camada húmida de mínima de 100 microns.

Tempo secagem
(20° C e 50% humidade relativa do ar)

Pode ser trabalhado após 4 horas.

Limpeza do material de aplicação

Limpar de imediato com água após a aplicação.
Se necessário, limpar adicionando um detergente normal.

4. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

Todos os dados reflectem a tecnologia mais recente. Devido à multiplicidade das possibilidades de aplicação e utilização, a compatibilidade e aderência devem ser controladas.

