

GUIA Riknature **PARKET** VERNIZ TRANSPARENTE EM PAVIMENTOS INTERIORES

Mr. Rikor recomenda...

Para um bom acabamento ou para a sua renovação, existem cuidados importantes a ter, nomeadamente em relação às fases de:

1ª. LIXAGEM: Em soalhos novos ou muito danificados; em soalhos a recuperar

2ª. ENVERNIZAMENTO

Destacamos alguns pontos importantes:

1ª FASE - A LIXAGEM

A) Preparação da 1ª lixagem

1. Antes de lixar o pavimento de madeira, retire todos os objectos facilmente amovíveis, sejam ferramentas, lixo ou maquinaria em obras novas, sejam sofás, tapetes ou objectos decorativos em divisões a recuperar;
2. O pavimento poderá e deverá ser lixado antes da aplicação da carpintaria, nomeadamente, rodapés e caixilhos de portas. Isole devidamente rodapés e portas, caso se trate de uma recuperação;
3. Remova todos os elementos de fixação metálicos que encontre soltos, como pregos ou parafusos ou introduza a maior profundidade as cabeças com um punção ou uma chave;
4. Limpe o chão com uma vassoura, ou aspire.

B) Tipos de lixagem e sentidos

Antes de começar a lixar, observe os pontos/áreas a seguir para evitar a ocorrência de marcas de excesso de lixagem.

1. O sentido da lixagem depende de cada tipo e do sentido em que foi aplicado o pavimento, para além da principal fonte de luz natural do compartimento, nomeadamente janelas ou envidraçados. A lixagem fundamental (do centro dos compartimentos), deverá ser sempre feita na direcção da fonte de luz;
2. Os pavimentos de madeira devem ser lixados 3 vezes. Na primeira demão use uma lixa de 36, na segunda uma lixa de 60 e na terceira uma lixa de 100;

Cantos: Depois de completar a primeira lixagem com a lixadeira, as margens da superfície e as áreas junto a radiadores, etc., são tratadas de igual forma em termos de lixagem.

3. Mova a lixadeira pelo pavimento usando sempre movimentos circulares e sem usar de força adicional para evitar marcas ou queimaduras;
4. O pó de serradura que ficar no chão deverá ser retirado com um aspirador ou uma vassoura;
5. Nos soalhos muito danificados, lixe totalmente o verniz existente; nos soalhos a recuperar em razoável estado de conservação, lixe profundamente de modo a eliminar todo o brilho do verniz anterior.

C) 2ª Lixagem

1. Coloque uma lixa de 60;
2. Reduza a pressão/força que exerceu anteriormente;
3. Como a pressão da lixa no pavimento é menor, a rapidez será maior;
5. Aumente um pouco a velocidade da lixagem.

Zona Industrial de Cedrim, 3740-023 Sever do Vouga
t: +351 234 561 820(1)
f: +351 234 561 823



D) Betumagem

1. Junte o **Protec Parket TP** ao pó de serradura aproveitado da lixagem anterior (por ex. 300 ml por 50g a 60g de pó de serradura) dentro de um balde. Mexa com um agitador ou uma vara de madeira até que obtenha uma massa/pasta fluida. O resultante será aproximadamente da mesma cor que o chão;
2. Aplique esta pasta usando uma espátula e distribuindo-a uniformemente. Remova qualquer excesso de material para minimizar o tempo e esforço necessários da lixagem seguinte;
3. Assim que a massa se tornar "mais sólida" e naturalmente mais difícil de trabalhar, use uma espátula para a retirar do chão e colocar no balde. Junte novamente um pouco de **Protec Parket TP** e aproximadamente 10% de pó de serradura original. Mexa bem até que a massa fique novamente mais líquida e continue a betumar o pavimento;
4. Aplique da mesma forma toda a área do chão até que esteja bem uniforme. Se houver juntas mais largas ainda não preenchidas, repita o processo nessas áreas. Se houver juntas muito largas (com mais de 1mm), com todo o cuidado, retire um pouco de pavimento extra ou alguma peça de um dos lados da divisão, corte o material necessário para preencher a fenda. A zona onde retirou o remate será mais tarde coberta pelo rodapé;
5. Deixe o chão secar o tempo indicado na embalagem do **Protec Parket TP**.

E) 3ª Lixagem

1. Depois do **Protec Parket TP** ter enrijecido, pode então começar a terceira lixagem com a lixadeira. Para esta lixagem recomenda-se a lixa de 100;
2. Reduza, se possível, a pressão exercida na lixagem anterior, dado tratar-se de uma lixa mais fina;
3. Durante esta fase existe um aumento de velocidade de trabalho.

2ª FASE – ENVERNIZAMENTO

A) Aplicação do primário

1. Depois de lixar pela última vez, a superfície do chão deverá ser completamente limpa com um aspirador;
2. Usando o rolo, aplique a 1ª demão de **Protec HD Parket** no chão. Assegure-se de que não se formam grumos durante esta operação. Será melhor começar por um dos lados com a maior fonte de luz por trás. Assim, à medida que se aplica o produto para o lado oposto à luz, vai-se verificando o reflexo no chão e corrigindo com o rolo qualquer ponto que tenha falhado;
3. Depois de ter deixado o **Protec HD Parket** da primeira demão a secar, poderá então ser aplicada a segunda demão. Durante este processo de secagem assegure-se de que o chão está protegido do pó e da luz directa do sol. Qualquer marca ou desenho no chão deverão ser evitados. A secagem leva normalmente entre seis a oito horas, pelo que o ideal será deixar secar durante a noite;
4. A exposição do chão à luz solar directa durante o envernizamento, pode provocar diferenças no estendimento da película de acabamento. Lembre-se que no local onde bate o sol, a superfície fica muito quente;
5. Trabalhe em espaços de 1 metro de largura, e comece no sentido transversal à luz. O rendimento poderá diferir. O normal será, no entanto, um rendimento de 1 litro para cada 8 a 10 m² de pavimento;
6. Para que o envernizamento tenha uma secagem normal, o compartimento deverá ter uma temperatura uniforme, especialmente nos meses muito frios e húmidos ou nos meses de intenso calor. As janelas deverão ser fechadas a fim de evitar esboços e poeiras no chão. De forma alguma poderá andar sobre o chão antes de começar a próxima fase (lixagem intermédia).



B) Lixagem intermédia e segunda demão de envernizamento

1. Depois de terem passado aproximadamente 6 a 8 horas, a superfície deverá ser lixada com a lixadeira e lixa grão 150;
2. Certifique-se de que a totalidade do chão é lixada uniformemente. Mova a lixadeira rapidamente para evitar demasiada lixagem e nunca lixe parado. Quando esta lixagem estiver terminada o chão deverá ter uma aparência uniforme e mate;
3. Antes de começar a aplicar a segunda demão de **Protec HD Parket** remova todo o pó da superfície com um aspirador;
4. Proceda à aplicação da segunda demão de **Protec HD Parket** exactamente como na primeira demão. A quantidade necessária também é idêntica;
5. Pode-se andar sobre o chão doze a 24 horas após a aplicação da segunda demão. A mobília poderá ser então (re) colocada no compartimento com todo o cuidado;
6. Até que o **Protec HD Parket** tenha curado completamente – duas a três semanas depois – o chão não deve ser aspirado ou limpo. Após este período de endurecimento, deverá ser feito um tratamento inicial de limpeza com **Protec Parket Care**.

